

## Productvoorschriften



### UniQ Acrylaat kit.

#### Acrylaatkit

Superieure, plasto-elastische acrylaatkit op basis van acrylaatdispersie

#### Toepassing

Voor het afwerking van kieren en naden met een beperkte uitzetting, op poreuze ondergronden die achteraf overschilderd dienen te worden. Aansluitvoegen in de bouwindustrie. Voegen aan vensterbanken, tussen plint en muur, tussen metselwerk, etc. Kieren tussen deuromlijstingen en pleisterwerk of gipsplaten.

#### Kenmerken

- Zeer prettige verwerking
- Snelle droging
- Kleurvast (beïnvloed de kleur van de verf niet)
- Uitstekende hechting
- Universeel overschilderbaar
- Weinig risico op craqueleren

#### Applicatiegegevens

Met een hand- of pneumatisch kitpistool.  
Reinigen gereedschap met leidingwater

#### Rendement per 310ml koker

Breedte x diepte 4x4mm 19m<sup>1</sup>

Breedte x diepte 5x5mm 12,5m<sup>1</sup>

Breedte x diepte 6x6mm 8,6m<sup>1</sup>

#### Rendement

6-7 m<sup>2</sup>/liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.

## Droogtijden

Huidvorming in circa 20 minuten

## Applicatiecondities

Niet verwerken bij regen of een temperatuur onder de 5 °C, van zowel de lucht als de ondergrond. De relatieve vochtigheid mag niet hoger zijn dan maximaal 85%.

## Technische gegevens

Dichtheid	ca. 1,7 g/cm <sup>3</sup>
Krimp	circa 12%
Kleuren	wit
Houdbaarheid	in onaangebroken verpakking minimaal 12 maanden
Verpakking	310ml koker
Opslag	koel en vorstvrij

## Ondergrond

De af te dichten oppervlakken moeten schoon, droog en stofvrij zijn. Sterk poreuze ondergronden voorstrijken met verdunde UniQ Acrylaatkit (1 deel UniQ Acrylaatkit + 2 delen water). Niet geschikt voor natuursteen, bitumen, glas en metaal. Het wordt aangeraden op elke twijfelachtige ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren.

## Verwerking

UniQ Acrylaatkit aanbrengen met een hand- of pneumatisch kitpistool en daarna direct afwerken met een bevochtigde spatel of plamuurmes. Het gebruik van zeepoplossingen kan de overschilderbaarheid beïnvloeden.

## Overschilderbaarheid

Het overschilderen van de UniQ Acrylaatkit is het best na volledige uitharding. Tijdens het drogingsproces zal het product krimpen, waardoor later eventueel scheur- en barstvorming kan ontstaan in de verflaag. Overschilderbaar met watergedragen en oplosmiddelhoudende verven. Bij muurverven met een hoge vulling kan scheur- of barstvorming in de verf ontstaan. Geadviseerd wordt om vooraf de verdraagzaamheid met de verf te testen.

## Veiligheid

Draag tijdens het verwerken van dit product altijd, door arbeidsinspectie en/of ARBO voorgeschreven en gecertificeerde persoonlijke beschermingsmiddelen.

Kijk voor meer informatie op [www.afbouwuniq.nl](http://www.afbouwuniq.nl)

Vergeet niet bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het veiligheidsblad mee te nemen.