

## Productvoorschriften



### Vorstrijk Spraykontakt

#### Omschrijving

Kant-en-klaar verspuitbaar voorstrijkmiddel voor gladde en zwak of totaal niet zuigende ondergronden

#### Toepassing

UniQ Voorstrijk Spraykontakt wordt toegepast op gladde en nauwelijks tot niet zuigende ondergronden, als hechtbrug voor o.a. hand- en machinegipsen. Bijvoorbeeld beton, wandtegels en bestaande intacte verf- en pleisterlagen.

#### Kenmerken

- Kant en klaar verspuitbaar
- Verwerkbaar met kwast en roller
- Optimale hechtbrug voor hand- en machinegipsen
- Hoog rendement
- Sneldrogend

#### Applicatiegegevens

Airless spuit (40-50 bar, tip 0,013) Kwast en verfröller.

reinigen gereedschap met leidingwater

#### Rendement

125 ml per m<sup>2</sup> (onverdund) sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.

#### Droogtijden

Handdroog na ca. 2 uur

## Applicatiecondities

Niet verwerken bij regen of een temperatuur onder de 5 °C, van zowel de lucht als de ondergrond. De relatieve vochtigheid mag niet hoger zijn dan maximaal 85%.

## Technische gegevens

Dichtheid	ca. 1,05 g/cm <sup>3</sup>
PH-waarde	8-9
structuur	glad
kleuren	transparant
houdbaarheid	in onaangebroken verpakking minimaal 12 maanden
verpakking	10 liter emmers
Opslag	koel en vorstvrij

## Ondergrond

Eventuele vervuilingen verwijderen. De ondergrond moet schoon, stabiel en vrij zijn van slecht hechtende delen. Controleer beton altijd op aanwezigheid van ontkistingsproducten!

## Verwerking

UniQ Voorstrijk Spraykontakt is gebruiksklaar. Verdunnen zorgt voor een mindere hechting en kwaliteit. Na het oproeren de UniQ Voorstrijk Spraykontakt goed verdeeld aanbrengen d.m.v. een airless spuit (materiaaldruk 40-50 bar – tip 0,013 inch) vachtroller of blokkwast. Voorkom delen die niet geraakt worden, of delen met teveel materiaal. (meer materiaal betekent niet een betere hechting)

